



Siderportenza S.p.A.
Sede Legale, Zona Industriale Rivoli, 35010 Osipovo, Italia
Tel. +39 0432 062811, Fax. +39 0432 062803
pittinigroup@pittini.it, www.pittini.it

Stabilimento di Venezia:
Via della Galanteria 16, 30100 Portogruaro, Italy
Tel. +39 0432 062800, Fax. +39 0432 062809
siderportenzavenezia@pittini.it

Cod. Fiscale Partita IVA Reg. Imp. C.C.I.A.A. Ufficio 02025810652
M. Res. 352910, Capitolo Sociale Euro 20.000.000 I.V.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di
Comptech Siderlogica Italiana S.r.l.

Documento di trasporto
N° 02639
Data compilazione 18/02/2021

Codice 025981
Pag. 1
CO.M.ED. 86 S.R.L.
VIA MAZZIOTTI 1/BIS FRAZ. TARDIANO
84033 MONTESANO SULLA MARC (SA)
P.IVA 02025810652 Cod. Fisc. 02025810652

Stesso indirizzo cliente ordinante

Ordine 202100424
Data 29/01/2021
Cod. vettore **

TEL. 0975864373
RIF. INT.: 1015767
COD. VG.: PP100403

Vettore ditta
ROMANO

Cod. vettore

Sub vettore

Tipo causale trasporto VENDITA

Resa FCA FRANCO VETTORE
(As per Incoterms 2010)

Articolo	Descrizione e aspetto esteriore dei beni	Quantità 1	UM	Quantità 2	UM	n° confezioni	pezzi per confezione	Riferimenti
B0740032	T BARRE N CA B500 Ø 18,0 B1E3 12000 DIRITTE/FASCIO TB 2500/12000 Attestato Qualificazione: 044/19-CA TIPO DI ACCIAIO B450C 4020052/2021(10)	24.559,000	KG	24.559,000	KG	10		Ø 18,0
B0740030	T BARRE N CA B500 Ø 14,0 B1E3 12000 DIRITTE/FASCIO TB 2500/12000 Attestato Qualificazione: 044/19-CA TIPO DI ACCIAIO B450C 4020295/2021(2)	4.911,000	KG	4.911,000	KG	2		Ø 14,0

Nota
Peso lordo in Kg 29.470,00 Num. colli tot.: 12
Peso merce in Kg 29.470,00
I legacci e/o le reglette metalliche servono a serrare il prodotto e
NON AL SUO SOLLEVAMENTO E/O TRASPORTO.

Per ordine della CONOB la merce viene devianta a
CASA CONSIGLIATA S.R.L. ASSICURAZIONE SCARICO FOLIO FEMO

Casella - A
In caso di ritardo nei pagamenti la ditta acquirente accetta interessi pari al tasso ufficiale BCE maggiorato di sette punti percentuali, con decorrenza
dal termine di pagamento fissato sulle fatture.
I termini di consegna si intendono indicativi. Il ritardo o la mancata consegna non comporta risarcimento di danni. Eventuali reclami per
mancanza di peso saranno presi in considerazione solo per controlli effettuati sul peso pubblico in presenza e con l'accettazione del conducente.
Trascorsi sette giorni dalla consegna non si accettano reclami sulla qualità del prodotto.
Per ogni controversia il Foro competente è quello di Udine

Dichiaro di aver ricevuto in consegna il materiale sopra descritto e che il
quantitativo è conforme alla portata del mezzo.
Dichiaro inoltre che il carico è stato correttamente peschizzato sul mezzo
secondo le istruzioni in vigore, ma impartite, e che ho provveduto alla massima
sicurezza del materiale.
Il conducente a vettore
ROMANO FELICE
Targa DE528CT AB17504
Firma del destinatario per ricevuta e per accettazione delle
condizioni riportate nella tabella - A
Data

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale
Cementi



ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE

044/19-CA

In conformità al D.M. 17.01.2018 "Norme tecniche per le costruzioni", si attesta che il prodotto da costruzione:

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO LAMINATO A CALDO

B450C, salabile, in barre, nel diam. 8-36 mm

Marchio di laminazione



SIDERPOTENZA S.p.A.
Zona Industriale Rivoili - 33010 OSOPPO (UD)

POTENZA, Zona Industriale

è stato sottoposto da parte del Produttore alle prove di qualificazione del prodotto effettuate a cura del Laboratorio Ufficiale Università degli Studi di Napoli - Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e della Produzione e il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento e del controllo di produzione in fabbrica.

Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la procedura di qualificazione definita nella norma

D.M. 17.01.2018: "Norme tecniche per le costruzioni"

sono state applicate.

Il presente attestato, che sostituisce ed annulla il n. 026/18-CA, ha validità dal 01.01.2020 al 02.12.2023 o sino a che le condizioni di produzione in fabbrica o il controllo di produzione in fabbrica non subiscano modifiche significative.

Roma, 19 dicembre 2019

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE I
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Dott. Ing. Emanuele Renzi

ORGANISMO DI QUALIFICAZIONE NAZIONALE ASSESTI DEL D.M. 17.01.2018
VIA NOMBENTANA 2 - 00161 ROMA
www.aspi.it

Firmato digitalmente da

EMANUELE RENZI
CN = RENZI EMANUELE
I = Dirigente

Il presente certificato è copia conforme all'originale depositato presso di noi e fa riferimento al d.d.t. n° 02639 del 18/02/2021
Siderpotenza S.p.A.

DESTINATARIO:
CO.M.ED. 86 S.R.L.

N°	2598/2021/A
DATA	18/02/2021

E-mail: comed86@tiscali.it

Si certifica che il materiale sopra descritto è esente da radioattività - We hereby certify that above-mentioned goods are radioactivity free

A. Calocero
Siderpotenza

Azienda con i seguenti sistemi di gestione certificati:
- qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015
- ambiente secondo UNI EN ISO 14001:2015

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Inspection Certificate - Abnahmeprüfzeugnis - Certificate de Réception

secondo by / nach / selon EN 10204 3.1

N°	2597/2021/A
DATA	18/02/2021

PRODOTTO T BARRE N CA B500 Product/ Erzeugnis/Produit	Ø 18,0
PRODOTTO CLIENTE Customer identification no/Kundenartikelnr./Code d'identification	
NORMATIVA DM 17/1/18 B450C Standard/Werkstoff/Qualité	
N° ORDINE 202100424 / 0022 Order/Bestellung/Commande	
N° ORDINE CLIENTE Purchase order no/Bestellung Nr./Commande N°	
N° DOCUMENTO di TRASPORTO 02639 / 2021 Dispatch Note/Lieferschein/Avis d'expédition	
CLIENTE Customer Kunde Client	025981 CO.MED. 86 S.R.L. MAZZIOTTI 1/BIS FRAZ. TARDIANO 84033 MONTESANO SULLA MARCELLANA (SA)

E-mail: comed86@tiscali.it

	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu	Sn	Al	V	B	N	Ceq
LOTTON° 4020052 / 2021 Lot \ Produktionsnum. \ Lot	0,21			0,019	0,041				0,42					0,009	0,38

Si certifica che il materiale sopra descritto è esente da radioattività - We hereby certify that above-mentioned goods are radioactivity free

CARATTERISTICHE MECCANICHE - Mechanical properties - Mechanische Kennwerte - Characteristics mecaniques												
Diametro Nominale	Diametro Effettivo	Differenza Peso	Resistenza Snervamento Re	Resistenza Rottura Rm	Rapporto Rm/Re	Rapporto Re/Re Nom	Allungamento		Allungamento	Strizione	Indice di Aderenza	Prova di Pieg
Nominal Diameter	Actual Diameter	Weight Difference	Yield Point	Tensile Strength	Ratio	Ratio	A5	A10	Agf	Necking	Projector nb area Fr	Bending Test
mm	mm	%	MPa	MPa			%	%	%	%		+/-
18,00			516	608	1,18	1,15		0,0	11,7		0,082	+

CONDIZIONI di PROVA
Test conditions

ANNOTAZIONI:
Notes

Si certifica che il materiale sopra descritto è conforme all'ordine.

We hereby certify that the material described above complies with the terms of the order contract.

Es wird bestätigt, dass die Lieferung den Vereinbarungen der Bestellannahme entspricht

Nous certifions que la livraison est conforme aux stipulations de l'acceptation de la commande

Controllo Qualità / Quality Control / Qualitätsstelle / Contrôle de Qualité

A. Calocero
Siderpotenza



No. DDT 02639 del 18/02/2021
Cod. Cliente: 025981
Targa: DE528CT AB17504
18/02/2021 11:19:06
1 Peso 16.170

18/02/2021 13:35:38
Lam. tondo in barre c.a.
1 Peso 16.170 kg
2 Peso 45.640 kg
Netto Pesata 29.470 kg
=====

Totale Netto 29.470 kg

FERRIERE NORD S.p.A.
STABILIMENTO SIDERPOTENZA
Zona Industriale RIONE BELLEME
85100 POTENZA
TEL. 0971.470911
TELEFAX 0971.58089



CERTIFICATO PROVE SU ACCIAIO N. 956

UNI EN 15630/1 - UNI EN 6892/1

NTC D.M. 17.01.2018

Accettazione N. 16917

Data Accettazione 04/03/2021

Data Certificazione 12/03/2021

Richiedente: SIMONE ING. ANGELO Dir.di Stabilimento

Cantiere: Autocontrollo di Stabilimento

SS 19 km 88 Loc. Montesano Scalo - MONTESANO SULLA MARCELLANA (SA)

Provenienza Campione: (1) B.1, B.2, B.3, Barre: D.d.t. n.2639 del 18/02/21 Colata/Lotto 4020052/2021 - Verb.n.36 del 24.02.2021;
C.1, C.2, C.3, Barre: D.d.t. n.2639 del 18/02/21 Colata/Lotto 4020295/2021 - Verb.n.37 del 24.02.2021;

Proprietario o Ente Appaltante: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

FERRIERE NORD Sp.a. SIDERPOTENZA

Impresa Esecutrice: CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.

Qualità Acciaio dichiarata: B450C



Risultati delle prove

Sigla	Diametro nominale (mm)	Diametro Effettivo (mm)	Sezione effettiva (mm²)	Snerv.to fy (N/mm²)	Rottura ft (N/mm²)	Rapporto ft/fy	Rapporto (fy/fy nom) K	All.to Agt (%)	Prova di piegam.	Mandrini utilizzati Ø mm	Data Prova
B.1	18	18,15	258,73	524,9	625,4	1,19	1,17	10,55	S.C.	144	08/03/2021
B.2	18	18,21	260,44	526,3	628,4	1,19	1,17	12,01	S.C.	144	08/03/2021
B.3	18	18,03	255,32	521,9	622,1	1,19	1,16	11,97	S.C.	144	08/03/2021
C.1	14	14,24	159,26	524,6	625,1	1,19	1,17	10,55	S.C.	70	08/03/2021
C.2	14	14,11	156,37	522,7	623,2	1,19	1,16	11,21	S.C.	70	08/03/2021
C.3	14	13,91	151,97	521,9	624,5	1,20	1,16	11,09	S.C.	70	08/03/2021

Note (1): dati dichiarati dal richiedente

Macchina di prova: GALDABINI TIPO QUASAR 600 MATRICOLA V872 ANNO 2007

Richiesta prove sottoscritta dal: Richiedente le Prove



LO SPERIMENTATORE

Geom. Ranucci Carlo

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Dott.-Ing. Carlo Ranucci

VIA GALATINA LOC. GRATTAPULCI - LOTTO 6 - 81055 S. MARIA CAPUA VETERE (CE) - TEL. 0823 1543326 - CELL. 335 7813656

e-mail: edilsigma.amm@libero.it - pec: labedilsigma@pec.it

P. IVA 01132790817 - C.C.I.A.A. 100408 - REG. TRIB. S. MARIA C.V. 370/1979