



ALFA ACCIAI S.P.A.

Via San Polo, 152 - 25134 BRESCIA (Italy)

Tel. 030 23911 - info@alfaacciai.it - www.alfaacciai.it

N. R.E.A. 224470 - Cap. Soc. € 50.000.000,00 int.vers.

N. Iscr. Reg. Imp. di Brescia 00988040176

Codice Fiscale e Partita IVA IT 00988040176

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Siderurgica Investimenti S.r.l.

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 14/08/1996 n. 472)

DOCUMENTO N. 32147 BOLL	DEL 30/06/21
CAUSALE TRASPORTO 1 Vendita	
TRASPORTO A CURA DEL <input type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DESTINATARIO <input checked="" type="checkbox"/> VETTORE	
VETTORE ESECUTORE DEL TRASPORTO ASAP TRASPORTI SRL VIA VINCENZO GIOBERTI 2 I CE SAN MARCELLINO P.I.:03673520619 I.A.:.	
VETTORE O AGENZIA INCARICATA DEL TRASPORTO	
P.I.:	I.A.:
DATA E ORA RITIRO 30/06/21 16:09	TEL 0975863072

Destinatario: 016574 P.I.:04474310655 CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.	
VIA NAZIONALE 4 84030 CASALBUONO SA	
LUOGO DESTINAZIONE CASELLA COSTRUZIONI S.R.L. S.S. 19 KM.88 84033 MONTESANO SULLA MARCELLAN SA	
NS. CONFERMA DEL BSHQ/002518 10/06/21	VS. ORDINE DEL

DESCRIZIONE DEI BENI (Natura - Qualità) MERCE

PESO Ton.

d.m. 30 giugno 2009: Committente il trasporto: IL DESTINATARIO

TONDO NERVATO IN ROCCHETTI ALFA B450C
diam. 8,0 mm .

NR 3

8,520

Colata/Lotto : 96323

DM 17-01-18 B450C 038/18-CA

TONDO NERVATO IN ROCCHETTI ALFA B450C
diam. 8,0 mm .

NR 1

2,840

Colata/Lotto : 96326

DM 17-01-18 B450C 038/18-CA

TONDO NERVATO IN ROCCHETTI ALFA B450C
diam. 10,0 mm .

NR 3

8,530

Colata/Lotto : 25034

DM 17-01-18 B450C 038/18-CA

TONDO NERVATO IN ROCCHETTI ALFA B450C
diam. 12,0 mm .

NR 3

8,530

Colata/Lotto : 25169

DM 17-01-18 B450C 038/18-CA

(Materiale a Vista) Totale colli 10 Totale 28,420

Il vettore è obbligato ad effettuare il presente trasporto nel pieno rispetto della normativa vigente sulla sicurezza stradale e con particolare riferimento all'art. 142, all'art.174 del codice della strada.

Luogo di carico: BRESCIA Caricatore e Compilatore: IL MITTENTE

DICHIARAZIONE LIBERATORIA: Si dichiara che il carico di cui al presente D.D.T. è stato effettuato con le modalità richieste dal sottoscritto conducente e dallo stesso sistemato nel rispetto delle norme di cui all'art. 164 del C.S. in modo da evitare la caduta o la dispersione e di non compromettere la stabilità del veicolo. Prendo atto inoltre che le legature utilizzate nel normale processo di confezionatura dei prodotti non sono e non possono essere considerate "portanti" ma solo di contenimento e quindi da non utilizzare né per il sollevamento né per il trasporto. L'Alfa Acciai s.p.a. è pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dalla sistemazione del carico e della relativa movimentazione fuori stabilimento.

FIRMA DEL CONDUCENTE PER RICEVUTA

IL CONDUCENTE:

ALFA ACCIAI s.p.a.

MITTENTE E PROPRIETARIO DELLA MERCE

ATTENZIONE: CONTROLLARE IL PESO. LA BOLLA FIRMATA PER ACCETTAZIONE NON CONSENTE RECLAMI PER AMMANCHI DI MATERIALI.

Si dichiara che la merce di cui alla presente bolla è stata controllata e trovata conforme.

L)

Firma

TARGHE E CONDUCENTE

Targa: FF094JP
XA357CV SILVESTRI VINCENZO

CARTELLINO PESA

Peso lordo : 44,940
Tara : 16,520
Peso netto : 28,420

Casella Costruzioni srl
sede legale: via Nazionale, 4 - 84030 CASALBUONO (SA)
S.S. 19 km 927 - 84033 Montesano (SA)
p.iva 04474310655 - cod. 0820
costruzioni@pec.it

BOLL03214720210630



PRODOTTI: ROCCHETTATO ALFA B450C

Product
Erzeugnis
Produit

NORMATIVA: D.M.17/01/2018 B450C

Standard
Werkstoff
Qualité

CLIENTE:
Customer
Besteller
Client

CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.
VIA NAZIONALE 4
84030 CASALBUONO

DESTINAZIONE:
Destination
Bestimmungsort
Destination

CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.
S.S. 19 KM.88
84033 MONTESANO SULLA
MARGELLAN-SS

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Inspection certificate - Abnahmeprüfzeugnis - Certificate de Réception

secondo / by / nach / selon EN 10204 3.1

Numero

SD 09100/2021

30-06-2021

DDT:
Dispatch Note
Lieferschein
Avis d'expédition

32147 30-06-2021

SA

Colata Cast Schmelze Coulée	Ø mm	ANALISI CHIMICA % Chemical composition % Chemische Zusammensetzung % Composition chimique %												CARATTERISTICHE MECCANICHE Mechanical properties Mechanische Kennwerte Caracteristiques mécaniques							
		C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	V	N	Ceq	Toll. Sez. Deviation From	Snervamento Yield stress	Rottura Tensile streight	Rapporto Ratio	Allungamento Elongation	fR	Bend and reband	
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	Reh (Mpa)	Rm (Mpa)	Rm/Reh	React/ Renom	Agt (%)	fR	
96323	8,00	0,177	0,97	0,19	0,018	0,034	0,55	0,12	0,25	0,06	0,004	0,0108	0,428	-1,10	517	635	1,23	1,15	9,7	0,072	+
96326	8,00	0,166	0,93	0,16	0,022	0,038	0,59	0,18	0,27	0,07	0,007	0,0113	0,428	-2,60	490	611	1,25	1,09	10,5	0,073	+
25034	10,00	0,171	0,84	0,13	0,024	0,038	0,50	0,24	0,24	0,05	0,003	0,0094	0,420	-0,50	468	608	1,30	1,04	11,9	0,068	+
25169	12,00	0,179	0,90	0,15	0,030	0,037	0,61	0,22	0,21	0,05	0,005	0,0100	0,438	0,20	495	610	1,23	1,10	9,9	0,068	+

Annotazioni/Notes

Controllo radiometrico superato con attività inferiore a 0,1 Bq/gr

Le prove sono state effettuate su provette

raddrizzate a macchina, mantenute per 60 minuti

a 100 ± 10 °C e successivamente raffreddate in

aria calma a temperatura ambiente

Si certifica che il materiale è conforme all'ordine e specifica e/o norme di riferimento

We hereby certify that the material described above complies with the terms of the order contract.
Es wird bestätigt dass die Lieferung den Vereinbarungen bei der Bestellannahme entspricht.

Nous certifions que la livraison est conforme aux stipulations de l'acceptation de la commande.

Controllo qualità / Quality Control / Qualitätsstelle / Contrôle de Qualité

Il responsabile della certificazione

Donato Celenza

Donato Celenza

